

1. Kurzbeschreibung

Volvox Kräutergrundieröl enthält eine spezielle Mischung ätherischer Öle zur tiefenwirksamen, offenporigen Grundierung von Holz auf der Basis von Leinöl.

2. Inhalt

0,125 l	Art. Nr. 1-3111
0,75 l	Art. Nr. 1-3112
2,5 l	Art. Nr. 1-3113
10 l	Art. Nr. 1-3114
200 l auf Anfrage	

3. Reichweite

0,1 l pro m²; ca. 10-12 m² pro Liter auf glattem Holz mittlerer Saugstärke.

4. Farbe

farblos

5. Verdünnungsmittel

Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt

6. Trockenzeit

In Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit trocken nach 5 – 24 Stunden.

7. Anwendungsbereiche

Zur farblosen Grundierung aller Hölzer im Innenbereich, die gefirnist, gewachst oder lasiert werden sollen. Auch geeignet zur einmaligen Behandlung wenig beanspruchter Holzoberflächen, sowie als Grundierung für Holzoberflächen in Feuchträumen zur natürlichen Pilzprophylaxe.

8. Eigenschaften

Volvox Kräutergrundieröl wirkt schmutzabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Es betont die Struktur des Holzes honigtönend. Die natürlichen ätherischen Öle verleihen dem Kräutergrundieröl seinen angenehmen Geruch.

9. Verarbeitungshinweise**9.1. Verarbeitungstemperatur**

Volvox Kräutergrundieröl sollte nicht unter 8 °C verarbeitet werden.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, fettfrei, saugfähig, trocken und geschliffen sein.

9.3. Verarbeitung

Der Behälter muss gut geschüttelt werden. **Volvox** Kräutergrundieröl wird mit einem bis zwei Anstrichen (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) durch Streichen oder Rollen aufgetragen. Es empfiehlt sich jeweils ein Zwischenschliff (100/150er Papier bzw. Stahlwolle). Nach jedem Anstrich die Überstände nach 20 Min. mit dem Pinsel sorgfältig entfernen oder mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen. Soll die grundierte Oberfläche anschließend weiterbehandelt werden, ist eine Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden abzuwarten.

Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

10. Werkzeug

Pinsel oder Rolle.

Die Werkzeuge können mit **Volvox** Isopar gereinigt werden.

11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei. Angebrochene, größere Gebinde mit viel Luftvolumen zur Vermeidung von Ausflockungen in kleinere Gebinde umfüllen und luftdicht verschließen.

12. Zusammensetzung

Leinöl, Isoparaffin, natürliche ätherische Öle, bleifreie Trockensstoffe

13. Sicherheitshinweis

Besonderer Hinweis für die Verarbeitung von Ölen, Lacken und Lasuren: Produkt ist brennbar. Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen! Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC - Gehalt (g / l): 285

Kategorie: h

Typ: Lb

Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt:

Stufe I ab 01.01.2007 (g/l): 750

Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 750

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de